

Описание материала



SikaWall® - 112 Cement Coat



Описание продукта

SikaWall®-112 Cement Coat – это высокопрочная цементная штукатурка, предназначенная для выравнивания стен из бетона, кирпича и других материалов.

Она идеально подходит для внутренних и наружных работ, устойчива к влаге и морозу.





Характеристики продукта

Тип: Цементная штукатурка

Основа: Портландцемент, фракционированный наполнитель, микрофибра

Цвет: Серый

Плотность: 1300 – 1600 кг/м³

Толщина слоя: 5–40 мм (до 60 мм локально)

Прочность на сжатие: ≥ 12 МПа

Адгезия: $\geq 0,75$ МПа

Морозостойкость: ≥ 150 циклов

Паропроницаемость: 0,08 мг/(м·ч·Па)

Упаковка: Мешок 25 кг

Срок годности: 12 месяцев





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от загрязнений.

Удалите все слабые и отслаивающиеся частицы.

При необходимости используйте механическую очистку или мойку под давлением.

2. Смешивание:

В чистую емкость налейте 3,75–4,25 литра воды.

Постепенно добавляйте 25 кг SikaWall®-112 Cement Coat, постоянно перемешивая до получения однородной массы без комков.

3. Нанесение:

Наносите штукатурку вручную или механически при температуре от +5 до +30 °С.

Убедитесь, что толщина слоя составляет от 5 до 40 мм (до 60 мм локально).





4. Межслойная выдержка:

Ожидайте 3-7 дней перед нанесением следующего слоя или покрытия.

Для оптимальной защиты рекомендуется наносить не менее двух слоев.

5. Сушка:

Дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов при температуре от +5 до +30 °С.

Избегайте воздействия воды на обработанную поверхность в течение первых 24 часов.

6. Очистка инструментов:

Очистите инструменты сразу после использования водой.

