

Описание материала



Sika MonoTop® - 436 N



Описание продукта

Sika MonoTop®-436 N – это фиброармированная ремонтная смесь наливного типа с компенсированной усадкой, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона.

Продукт соответствует классу R4 по ГОСТ Р 56378 и может наноситься толщиной от 20 до 100 мм за один слой.





Характеристики продукта

Тип: Фиброармированная ремонтная смесь наливного типа

Применение: Конструкционный ремонт бетона и железобетона

Толщина нанесения: От 20 до 100 мм за один слой

Класс: R4 по ГОСТ Р 56378

Усадка: Компенсированная

Метод нанесения: Ручной и механизированный





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Удалите все загрязнения, пыль, слабые участки и остатки старого покрытия.
- При необходимости используйте механические средства для очистки поверхности.

2. Смешивание:

- В чистую емкость налейте необходимое количество воды.
- Постепенно добавляйте сухую смесь, постоянно перемешивая.
- Используйте миксер на низких оборотах для получения однородной массы без комков.
- Время смешивания: 3-5 минут.

3. Нанесение:

- Наносите смесь на подготовленную поверхность с помощью шпателя или другого подходящего инструмента.
- Убедитесь, что смесь равномерно распределена по всей поверхности.





4. Разглаживание:

- Разгладьте поверхность для получения ровного слоя.
- При необходимости используйте специальные инструменты для затирки.

5. Отверждение:

- Оставьте смесь для затвердевания.
- Время отверждения зависит от температуры окружающей среды и толщины слоя.

