

# Описание материала



Sikafloor® - 29 PurCem® RU



## Описание продукта

Sikafloor®-29 PurCem® RU – это многокомпонентный цементно-полиуретановый раствор, идеально подходящий для влажных зон и промышленных помещений.

Он обладает высокой химической и механической стойкостью, не содержит летучих органических веществ и не имеет запаха.

Толщина слоя составляет 3-9 мм.





## Характеристики продукта

**Высокая химическая стойкость**

**Высокая механическая прочность**

**Температура стеклования**

**Без примесей и запаха**

**Не содержит ЛОВ**

**Толщина слоя: 3-9 мм**





# Руководство по применению

## 1. Подготовка основания:

Убедитесь, что бетонное основание имеет прочность на сжатие не менее 25 МПа и прочность на растяжение не менее 1,5 МПа.

Очистите поверхность от пыли, масла, смазок и отслаивающихся частиц.

Проведите механическую подготовку поверхности (дробеструйная очистка или фрезерование) для удаления цементного молочка и открытия пор в бетоне.

Удалите слабый бетон и отремонтируйте поверхностные дефекты.

Убедитесь, что поверхность ровная и грунтована.

## 2. Смешивание компонентов:

Смешайте части А, В и С в пропорциях, указанных в техническом описании.

Перемешивайте до получения однородной массы без комков.





### 3. Нанесение:

Наносите смесь шпателем или валиком на подготовленную поверхность.

Убедитесь, что толщина слоя составляет 3-9 мм.

### 4. Затвердевание:

Оставьте покрытие для полного высыхания и затвердевания.

Избегайте механических нагрузок и воздействия химических веществ до полного затвердевания покрытия.

