

Описание материала



Sika MasterTop® CC 721



Описание продукта

MasterTop® CC 721 — это высокопрочная смесь для упрочнения бетонных полов, созданная для защиты от интенсивного механического и химического воздействия.

Продукт образует гладкую, пыле- и влагозащитную поверхность, что делает его отличным выбором для промышленных объектов и складов.





Характеристики продукта

Высокая износостойкость и прочность

Устойчив к механическим нагрузкам и химическим воздействиям

Обеспечивает пыле- и влагозащиту

Применение: для полов с интенсивной эксплуатацией

Лёгкость в нанесении и обработке





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что бетонная плита подготовлена надлежащим образом: она должна быть свежей, ровной и очищенной от загрязнений.
- Рекомендуется выровнять поверхность бетоноотделочными машинами для достижения оптимальной однородности.

2. Нанесение MasterTop® CC 721:

- Сразу после выравнивания поверхности вручную или с помощью дозатора равномерно распределите сухую смесь.
- Для создания прочного покрытия расход материала должен быть примерно 4-6 кг/м² (уточняется в зависимости от условий).
- Нанесение производите послойно, чтобы предотвратить образование пустот.





3. Процесс затирки:

- Первая затирка: начните затирку, как только смесь полностью пропитается влагой из бетона.
- После первой затирки распределите оставшееся количество смеси и приступайте ко второй затирке для уплотнения и сглаживания поверхности.

4. Уход за покрытием:

- Для защиты и полного высыхания покрытия примените специальное средство по уходу, соответствующее рекомендациям для MasterTop® CC 721.
- Обеспечьте защиту от влаги и температурных воздействий в процессе высыхания.

5. Рекомендации:

- Рабочая температура: от +5°C до +30°C.
- Избегайте воздействия воды и высокой влажности до полного высыхания покрытия.
- Очистите инструменты сразу после нанесения водой, поскольку затвердевший материал можно удалить только механически.

