



Описание продукта

Sikafloor®-2540 W RU — это двухкомпонентное эпоксидное покрытие на водной основе с низким уровнем выбросов летучих органических соединений (ЛОС), предназначенное для устройства долговечных и экологичных напольных покрытий.

Продукт обеспечивает отличную химическую и механическую стойкость, что делает его подходящим для использования в производственных и складских помещениях, гаражах и автостоянках.

Покрытие обладает высокой паропроницаемостью, не имеет запаха и легко наносится.





Характеристики продукта

Основа: эпоксидная смола

Плотность: 1,40 кг/л (смешанные компоненты А и В)

Прочность сцепления: >1,5 Н/мм²

Температура эксплуатации: от +5°С до +30°С

Расход: 0,2-0,3 кг/м² на слой

Упаковка: Комплект 20 кг (компонент А — 15 кг, компонент В — 5 кг)

Срок годности: 12 месяцев





Руководство по применению

Шаг 1: Подготовка основания

- Основание должно быть чистым, сухим и прочным, без следов масла, жиров и цементного молочка.
- Проведите механическую подготовку, удалив дефекты и обеспылив поверхность.

Шаг 2: Смешивание

- Пропорции компонентов **A** и **B**: **3:1** по весу.
- Перемешайте компонент **A**, затем добавьте компонент **B** и продолжайте перемешивать в течение **2-3 минут** до получения однородной смеси.





Шаг 3: Нанесение

- Наносите покрытие валиком или распылителем на подготовленное основание.
- Для равномерного покрытия рекомендуется наносить два слоя.
- Избегайте образования луж и подтёков.

Шаг 4: Время высыхания

- Время жизни смеси при $+20^{\circ}\text{C}$ — около 30 минут.
- Пешеходная нагрузка возможна через 24 часа при $+20^{\circ}\text{C}$.

