



Definiția Produsului

Este un adeziv pe bază de ciment pentru plăci termoizolante, cu aditiv polimer.

Domenii de Aplicare

- Se utilizează pentru lipirea plăcilor termoizolante XPS, EPS și lână minerală pe fațadele interioare și exterioare ale tuturor clădirilor.

Caracteristici

- Fiind conceput special pentru sistemele de izolare termică, are o putere mare de aderență.
- Ușor de Aplicat.
- Cu timp de lucru lung.

Pregătirea Suprafeței

- Trebuie avut grijă ca suprafața să fie uscată, curată și solidă.
- Suprafața de aplicare trebuie să fie curățată de reziduuri precum praf, murdărie, urme de mușcături, zgură, vopsea de natură să împiedice aderența.
- Substraturile nesănătoase, precum tencuieli crăpate, suprafețe șubrede, reziduurile de mortar și ciment trebuie răzuite de pe suprafață.
- Dacă pe suprafața de aplicare există defecte și crăpături acestea trebuie reparate cu produse din seria Tamirart.

Instrucțiuni de Aplicare

- 25 kg de adeziv pulbere se toarnă încet peste 5,5-6,0 lt de apă și se amestecă până se obține o pastă omogenă. Mortarul preparat se lasă să stea 5-10 minute pentru a se maturiza, se reamestecă înainte de începerea aplicării.
- Dacă pe suprafață există diferențe de nivel; mortarul se aplică pe spatele plăcii izolatoare neîntrerupt de-a lungul tuturor marginilor respectiv sub formă de puncte pe partea din mijloc și se lipește de perete prin presare.
- Dacă suprafața este netedă; mortarul poate fi aplicat pe spatele plăcilor prin metoda pieptănării.
- În timpul procesului de lipire verificați cu ajutorul unui manometru sau nivelă dacă plăcile sunt sau nu la același nivel.

Întreținere Ulterior Aplicării & Recomandări

- Consumați mortarul preparat în decurs de 3 ore, aruncați mortarul a cărui durată a expirat.
- Efectuați operația de ancorare mecanică după minim 24 de ore în funcție de temperatura mediului ambiant și caracteristicile suprafeței.
- Produsul trebuie utilizat în perioada de valabilitate pe raft. Produsele a căror perioadă de valabilitate pe raft a expirat în timpul aplicării nu trebuie folosite sub nici o formă.
- Cantitatea de consum declarată este o informație generală. Poate varia în funcție de condițiile de aplicare și de proprietățile suprafeței.
- Deoarece este pe bază de ciment, nu inhalați praful, evitați contactul cu pielea și ochii. Pentru mai multe informații consultați Fișa Cu Date De Securitate

Depozitare

- A se depozita într-un mediu curat, uscat și fără umiditate cu temperatură cuprinsă +5°C și +35°C în așa fel încât să nu fie expus la lumina directă a soarelui.
- Trebuie protejat împotriva apei, înghețului și condițiilor meteorologice severe.
- Nu stivuiți mai mult de 10 pungi una peste alta.
- Durata de depozitare este de maxim 12 luni, cu condiția respectării condițiilor de depozitare menționate mai sus.

Ambalaj

- Pungi de hârtie kraft de 25 kg

Certificate de Calitate

Cu certificat TS 13566 / Iunie 2013 .





1057 Foamtech

Caracteristici Tehnice

(23 °C și Umiditate Relativă 50%)

Date Generale

Aspect	Pulbere de Culoare Gri
Ustensila de Aplicare	Mistrie crestată, mistrie din oțel
Valabilitatea pe Raft	12 luni când este depozitat în ambalajul original sigilat la loc uscat

Informații despre Aplicare

Temperatura de Aplicare	(+5°C)-(+35°C)
Raport de amestec	5,5-6,0 lt apă / 25 kg pulbere
Durata de Viață	3 ore
Consum	4-5 kg/mp

Date de Performanță

Rezistența la Aderență pe placa de izolați termică (EN13494)	Min. 0,08 N/mm ² 30 min. max. 5 gr
Absorbția Apei (EN 12808-5)	240 min. max. 10 gr
Rezistența la Încovoiere (EN 1015-11)	Min. 2 N/mm ²
Rezistența la Presiune (EN 1015-11)	Min. 6 N/mm ²
Rezistența la Aderență pe Stratul Inferior (EN 1015-12)	Min. 0,5 N/mm ²

info@kalekim.com

Cod Document :<DOC_KODU>
Data Reviziei:<REV_TARIHI>
Nr. Revizie.:<REV_NO>

„Toate sugestiile și instrucțiunile de aplicare din prezenta se bazează pe experiența noastră tehnică din momentul actual. Societatea noastră nu poate fi ținută responsabilă pentru toate aplicațiile datorită variațiilor condițiilor proiectului. Metodele recomandate în prezenta nu înlătură responsabilitatea consumatorului/aplicatorului de a stabili corespondența produsul, luând în considerare detaliile proiectului.”