

Описание материала



SikaTop® Seal-107



Описание продукта

SikaTop®Seal-107 - это двухкомпонентная полимерно-модифицированная цементная смесь, идеально подходящая для внутренней и наружной гидроизоляции бетона, кирпичной и каменной кладки.

Легко наносится кистью или кельмой, обеспечивая высокую адгезию и защиту от воды и карбонизации, не вызывая коррозии.

Продукт поставляется в сером цвете в комплекте 25 кг (жидкость 5 кг + сухая смесь 20 кг).





Характеристики продукта

Тип: Двухкомпонентная смесь (жидкий полимер + сухая цементная смесь)

Применение: Внутренняя и наружная гидроизоляция бетона, кирпичной и каменной кладки

Преимущества: Легкость нанесения, высокая адгезия, защита от воды и карбонизации, не вызывает коррозии

Цвет: Серый

Упаковка: Комплект 25 кг (жидкость 5 кг + сухая смесь 20 кг)





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободна от загрязнений, таких как грязь, пыль, масла и старые покрытия.

При необходимости используйте механическую очистку для удаления слабых и непрочных участков.

2. Смешивание:

В чистую емкость налейте компонент А (жидкость).

Постепенно добавляйте компонент В (сухая смесь), постоянно перемешивая низкооборотной дрелью с насадкой до получения однородной массы без комков.

Пропорция смешивания: 1 часть компонента А к 4 частям компонента В по весу.

3. Нанесение:

Наносите первый слой смеси кистью или кельмой, обеспечивая равномерное покрытие поверхности.

Толщина первого слоя должна быть 0,75-1,5 мм.

Дайте первому слою высохнуть в течение примерно 30 минут при температуре +20°C.





4. Нанесение второго слоя:

После высыхания первого слоя нанесите второй слой аналогичным образом.

Общая толщина покрытия должна составлять 1,5-3 мм.

5. Завершение:

После полного высыхания второго слоя (обычно через 24 часа) можно наносить финишное покрытие или проводить дальнейшие работы.

Убедитесь, что поверхность полностью высохла и достигла необходимой прочности перед эксплуатацией.

