

Описание материала



Sikafloor® - 21 PurCem® RU



Описание продукта

Sikafloor®-21 PurCem® RU – это самовыравнивающаяся полиуретан-цементная стяжка для полов, устойчивая к химическим и механическим нагрузкам, идеально подходящая для средних и тяжелых условий эксплуатации.

Основные характеристики продукта включают отличную химическую стойкость, высокую механическую прочность, отсутствие запаха и летучих органических веществ (ЛОВ), а также возможность нанесения на влажные основания. Толщина слоя составляет от 3 до 6 мм.





Характеристики продукта

Отличная химическая стойкость

Высокая механическая прочность

Без запаха и летучих органических веществ (ЛОВ)

Можно наносить на влажные основания

Толщина слоя: 3-6 мм





Руководство по применению

1. Подготовка основания:

Очистите поверхность от пыли, масла, жира и других загрязнений.

Убедитесь, что бетонное основание имеет прочность на сжатие не менее 25 МПа и прочность на растяжение не менее 1,5 МПа.

Удалите слабый бетон и отремонтируйте поверхностные дефекты.

Поверхность должна быть ровной и загрунтованной.

2. Смешивание компонентов:

Смешайте часть А (цветная жидкость), часть В (коричневая жидкость) и часть С (серый порошок) в пропорциях, указанных в техническом описании.

Перемешивайте до получения однородной массы без комков.





3. Нанесение:

Наносите смесь на подготовленное основание с помощью шпателя или ракля.

Убедитесь, что толщина слоя составляет от 3 до 6 мм.

4. Затвердевание:

Оставьте покрытие для полного затвердевания на 24 часа при температуре +23°C.

Избегайте механических нагрузок и контакта с водой в течение этого времени.

