

# Описание материала



SikaCeram®-815 EG



# Описание продукта

SikaCeram®-815 EG – это двухкомпонентная эпоксидная затирка для швов плитки, устойчивая к химическим воздействиям.

Идеально подходит для внутренних и наружных работ.





# Характеристики продукта

**Тип:** Двухкомпонентная эпоксидная затирка

**Назначение:** Заполнение швов плиточных облицовок

**Ширина швов:** От 1 до 15 мм

**Применение:** Внутренние и наружные работы

**Устойчивость:** К химическим воздействиям





# Руководство по применению

## 1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что швы чистые, сухие и свободны от остатков клея и других загрязнений.
- При необходимости используйте механическую очистку для удаления старых материалов.

## 2. Смешивание компонентов:

- Откройте упаковки компонентов А и В.
- Вылейте компонент В в компонент А и тщательно перемешайте до получения однородной массы.
- Используйте низкооборотный миксер для достижения лучшего результата.

## 3. Нанесение затирки:

- С помощью резинового шпателя равномерно заполните швы затиркой.
- Убедитесь, что затирка полностью заполнила швы и не оставила пустот.





#### 4. Очистка поверхности:

- Сразу после нанесения удалите излишки затирки с поверхности плитки влажной губкой.
- Повторите процесс очистки несколько раз, чтобы полностью удалить остатки затирки до ее затвердевания.

#### 5. Затвердевание:

- Оставьте затирку для полного затвердевания в течение 24 часов при температуре +20°C и относительной влажности 65%.
- Избегайте механических нагрузок и воздействия воды на поверхность в течение этого времени.

